

---

## 【 左官ミキサー練り 要領 】

---

セメント 25kg ・ 砂 ペール缶 1.5缶(約40kg) ・ 水 15ℓを1回練りとする。

『一発くん』	A	125 g	粉のまま
	B	40 cc	液体のまま



セメント 25kg、砂 40kg 『一発くん』 A剤粉体 125 g を空練りして下さい。



水を 15 ℓ 入れて継粉が出来ないようにしっかり練って下さい。



『一発くん』 B剤を 40 cc 加えて下さい。



テーブルフローを 200 mm になる様に水を計りながら加えて下さい。

事前に『一発くん』 A剤が 125 g になる様に計って容器を作して下さい。

モルタルのフロー値が200 mm になるまで水を計って加えて下さい。  
その時の水量が基準になりますので大切です。